

德国博德产品

石膏混凝土缓凝剂

产品型号	外观状态	化学名称	P205-含量 (%)	CaO-含量 (%)	应用
FABUTIT® 313	白色粉末	无水磷酸二氢钙	大约59.0	大约. 25.0	石膏缓凝剂, 在弱酸或中性条件下
FABUTIT® 734	白色, 颗粒	改性三聚磷酸钠	大约. 56.5	/	是一种非常有效的缓凝剂. 相比普通三聚磷酸钠, 该产品具有更高效的溶解力. 适用于高固含难溶解的产品。

耐火材料粘结剂

产品型号	外观状态	化学名称	P205-含量 (%)	Al2O3-含量 (%)	应用
FFB® 716	细粉末	磷酸二氢铝	大约64.0	大约17.0	耐火材料粉末粘结剂

膨胀型防火涂料

产品型号	外观状态	化学名称	P205-含量 (%)	N-含量 (%)	应用
FR CROS® 583	白色粉末	聚磷酸铵	大约72	大约14	膨胀型防火涂料成炭催化剂